DEFINICIÓN DE CALIDADES VISUALES

CARACTERÍSTICAS	VISTA	INDUSTRIAL	NO VISIBLE
Contenido humedad (% base seca)	<14	<14	8-15
Especies	Solo una especie	predomina una (>90%)	posibles otras especies
Ramas/nudos sanos	Permitidas	Permitidas	Permitidas
Ramas/nudos secas/muertas	Ocasionalmente permitidas d<25mm	Permitidas d<50mm	Permitidas
Nudos saltadizos	Ocasionalmente permitidos d<15mm	Permitidos d <30mm	Permitidos
Madera de compresión	Permitida	Permitida	Permitida
Reparaciones	Permitidas	Permitidas	Permitidas
Apariencia (color/textura)	Uniforme mayoritariamente	Ocasionalmente No Uniforme	sin requisito
Bolsas de resina	Permitidas hasta 5x50 mm	Permitidas hasta 10x90 mm	Permitidas
Ataques activos de insectos xilófagos	no permitidas	no permitidas	no permitidas
Médula (heartwood)	Ocasionalmente permitidas L<200mm	Permitidas	Permitidas
Calidad del tratamiento superficial	Lijado	Lijado	Cepillado
Corteza interior	Ocasionalmente permitidas	Ocasionalmente permitidas	Permitidas
Grietas	Ocasionalmente permitidas <1mm	Ocasionalmente permitidas <2mm	Ocasionalmente permitidas <4mm
Decoloración	Suave permitida	Permitidas	Permitidas
Uniones	Aperturas<1mm ocasionalmente permitidas	Aperturas<2mm ocasionalmente permitidas	Aperturas<4mm permitidas
Falta de madera/cantos rugosos	No Permitidas	No Permitidas	<20x500mm Permitidas
Formación de grietas	Cambios en apariencia visual por cambios de humedad no pueden ser evitados		
Residuos cola en superficie	No permitidos	Ocasionalmente permitidos	Permitidos
Azulado	Mayoritariamente no permitidos	Ocasionalmente permitidos	Permitidas

* Defectos visuales tales como azulados, contenido de humedad, ataques de insectos xilófagos, formación de grietas o separación de uniones pueden producirse debido a la exposición a los agentes ambientales de los paneles en la obra o en su transporte. Es responsabilidad del cliente mantener unas condiciones de acopio, instalación y uso adecuadas para evitar estos defectos.

XILONOR | xilonor.es
N-VI; Km 565,5 P. I. Pedrapartida de Coirós, 15316 A Coruña, España